



linea Rivestimenti e decorazione

# Bianca calce

Pittura alla calce per esterni

**Cod:** 103

**Colore:** bianco e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** pennello

**Formato confezione:** secchi da 5 e 14ℓ

Bianca calce è una pittura a base di grassello di calce, pigmenti naturali inorganici, additivi stabilizzanti, modificata con resine in dispersione. Di gradevole aspetto estetico, unito a resistenza nel tempo e facilità di applicazione. Grazie ai suoi componenti naturali riproduce fedelmente gli effetti cromatici delle antiche pitturazioni. Specifico per il restauro di edifici storici tutelati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.

**Campi di applicazione:**

Idonea per essere applicata sia su vecchi intonaci che su nuovi di natura minerale. Particolarmente adatta nel restauro delle facciate di palazzi storici soggetti a vincolo delle Sovrintendenze, per la protezione della struttura murale e per ottenere gli effetti cromatici richiesti.

**Applicazione:**

Applicare a pennello, a due o tre mani, secondo le esigenze. La prima mano va data più diluita, le successive due mani intervallate di 12-24 ore.

**Preparazione del supporto:**

Deve essere stagionato, asciutto, privo di polvere, e privo d'impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza sulla pittura variazioni cromatiche. Le facciate esterne devono essere protette dalla pioggia per le 48 ore successive alla posa.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	con acqua al 20-30%
CONSUMO	~0,25-0,3ℓ/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +8 a +30 °C
NATURA	liquido pastoso
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,3 ± 0,05kg/ℓ
PH	12,2
FORMATO	secchi da 5 e 14ℓ
PALLET	44 secchi da 14ℓ – 60 secchi da 5ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	vinilica-calce
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	48-72 ore
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	8.000 ± 500 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	12-24 ore
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	0,25kg/m <sup>2</sup> ·½h

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine, che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo le ottimali caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire un'uniformità di colore fra diverse forniture: si consiglia dunque di verificare prima dell'esecuzione dell'opera che tutta la fornitura appartenga a uno stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**