



linea **Idropitture**

Capitel stucchi

Rivestimento decorativo per interni

Cod: 207

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: spatola o frattazzo in acciaio inox

Formato confezione: secchi da 5 e 20 kg

Stucco decorativo a base di grassello di calce a lunga stagionatura, autolucidante, traspirante, dotato di ottima lavabilità e grande resistenza a muffe e batteri. La particolarità dei componenti unita alle tecniche applicative permettono di ottenere raffinate decorazioni ed effetti su pareti o particolari architettonici quali colonne o cornici.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, pareti rasate a stucco.

Applicazione:

Iniziare l'applicazione di Capitel stucchi con una mano riempitiva sulla parete, creando delle macchie di prodotto distanti circa 10-15 cm l'una dall'altra fino a coprire circa 1 m². Coprire quindi le parti lasciate libere in precedenza. Una volta spatolata questa parte di parete, carteggiare la superficie con carta abrasiva fine, in modo da rimuovere eventuali sbavature di stucco. Ad asciugatura avvenuta (4-5 ore) dare la seconda e ultima mano di prodotto con la stessa tecnica, completando 2-3 m² di superficie, e mentre lo stucco sta ancora asciugando lucidare la superficie passandovi sopra più volte con l'attrezzo pulito, sino a ottenere il grado di lucidatura desiderato.

Preparazione del supporto:

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Stuccare eventuali imperfezioni con Mura-stuk Muracel, carteggiare le stuccature ed i rappezi con carta vetrata, eliminare tutte le impurità di polvere applicando una mano di fissativo Murafix Muracel lasciare asciugare per circa 3-4 ore, quindi procedere con la stesura di Capitel stucchi.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 4 - 5 kg/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +30 °C
NATURA	pastoso, cremoso
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,7 - 0,1 kg/ℓ
PH	12,5
FORMATO	secchi da 5 e 20 kg
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	1-2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	bassa
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	lucido
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	< 150 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	consistenza pastosa
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	4 - 5 ore

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene sostanze che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.