



linea Floor

Collaelastic

Additivo in lattice per qualsiasi tipo di adesivo per piastrelle

Cod: 10136**Colore:** bianco**Strumenti utilizzabili:****Formato confezione:** taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

Additivo in lattice, a base di resine in emulsione e polimeri sintetici. Migliora le caratteristiche meccaniche di qualsiasi tipo di adesivo a base cementizia, aumentandone elasticità, impermeabilità e aggrappo.

Campi di applicazione:

Posa in interno ed esterno a parete e pavimento, di piastrelle di grande formato, vetro-mosaico, pietre naturali, etc., soprattutto in rivestimenti esterni e in tutte le situazioni che richiedono elevate caratteristiche di elasticità al materiale incollato. Particolarmente indicato in ambienti come terrazze, balconi, piscine, bagni, docce, pavimentazioni industriali e commerciali sottoposti a intenso calpestio.

Applicazione:

Vedi scheda tecnica degli adesivi.

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere piani, ben consistenti, asciutti, privi di polveri, oli, vernici. Con supporti umidi la presa si può ritardare. I supporti dove va applicato l'adesivo non devono avere dei ritiri successivi alla posa delle piastrelle, quindi si consiglia una perfetta asciugatura (~28 gg.) soprattutto per quanto riguarda i massetti. Bagnare prima dell'applicazione i sottofondi particolarmente assorbenti e/o surriscaldati dai raggi solari badando a non lasciare ristagni d'acqua in superficie.

Preparazione del prodotto:

Aggiungere Collaelastic agli adesivi in rapporto 1:3 con acqua e impastare sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un miscelatore a bassa velocità (500 giri/min.) poiché una velocità elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 5/10 minuti rimescolare brevemente il prodotto e cominciare la posa.

MISCELAZIONE	1:3 con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
MASSA VOLUMICA APPARENTE UNI EN 1015-6	~1.600 kg/m ³
PH	< 9
FORMATO	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
PALLET	scatole da 20 x 1 ℓ – scatole da 6 x 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	da -25 a +85 °C
MESSA IN ESERCIZIO	3-4 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	cps. 18000 ± 1000
TEMPO DI VITA IMPASTO	~30-40 minuti
PEDONABILITÀ	6-12 ore
ADESIONE INIZIALE DOPO 28GG.	2,5 N/mm ²
ADESIONE DOPO AZIONE DEL CALORE	2,6 N/mm ²
ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA	1,3 N/mm ²
ADESIONE DOPO CICLI DI GELO-DISGELO	1,4 N/mm ²

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Il prodotto contiene cemento, che in soggetti predisposti può provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Non aggiungere al prodotto nulla che non sia previsto o indicato in questa scheda.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.