



linea Impermeabilizzanti

# Epoxy Water Primer

Primer epoxy

**Cod:** 151EP

**Colore:** incolore comp. A - paglierino comp. B

**Strumenti utilizzabili:** rullo o pennello

**Formato confezione:** secchi da 3+1kg

Fondo per superfici ad alta resistenza chimica e un eccellente promotore di adesione, bi-componente epossidico senza solventi, a bassa viscosità, pre-dosato. Il consumo varia in funzione della porosità e assorbimento del tipo di supporto e della sua destinazione di uso finale.

**Campi di applicazione:**

Per interno ed esterno, pronto all'uso, su supporti in calcestruzzo, fibrocemento, pavimentazioni in natura cementizia, ceramica, etc.

**Applicazione:**

Evitare ogni contatto con acqua, anche sottoforma di umidità, durante la fase di applicazione. Applicare con temperature comprese tra +10°C e +35°C. Non applicare su superfici assolate, umide, calde o gelide, o in presenza di forte ventilazione.

**Preparazione del supporto:**

Pulire la superficie abradendola e depolverizzandola. Rimuovere olio, grasso, e parti non coese. Rimuovere i sali superficiali del cemento, i particolari non aderiti, tracce di agenti chimici rilasciati dagli stampi, etc. Riempire le irregolarità del supporto con appositi materiali. La superficie in cemento deve essere priva di umidità di risalita. I supporti in cemento o metallo devono essere preventivamente preparati mediante sabbiatura o altri metodi comparativi. Rimuovere tutta la polvere prima di applicare il primer.

**Preparazione del prodotto:**

Aggiungere il componente B nel componente A, miscelare accuratamente. I due componenti vengono forniti in contenitori già pesati e pronti per la miscelazione evitare tassativamente di fare la catalisi a volume con misurini, o peggio a occhio. I due componenti devono essere accuratamente e completamente miscelati. Nel caso di errata miscelazione il rivestimento non indurrà a tempo indeterminato e sarà problematica anche la sovraverniciatura. La miscela deve essere impiegata per un tempo non superiore a 45 min. dalla preparazione. Trascorso un tempo maggiore, la miscela è inutilizzabile.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	0,250-0,300kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,230 ± 0,02kg/ℓ
FORMATO	secchi da 3+1kg
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe A1

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Deve essere applicato con sottofondo ben asciutto. Non applicare su superfici surriscaldate, né umide e sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**