



linea Floor

## Fugaelastic

Additivo in dispersione acquosa di polimeri sintetici per qualsiasi tipo di sigillante cementizio per fuga

**Cod:** 10139

**Colore:** bianco

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** taniche da 5 l, bottiglie da 1 l

Additivo in lattice, a base di resine in emulsione; modifica le caratteristiche meccaniche di qualsiasi tipo di sigillante per fuga a base cementizia, aumentandone elasticità, impermeabilità e aggrappo.

### Campi di applicazione:

Posa in interno ed esterno a parete e pavimento. Particolarmente indicato per la sigillatura di fughe in ambienti come terrazze, balconi, piscine, bagni, docce, pavimentazioni industriali e commerciali sottoposte a intenso calpestio.

### Applicazione:

Vedi scheda tecnica di Colorfuga.

### Preparazione del supporto:

Le fughe da riempire devono essere pulite, prive di ogni traccia di polvere, di parti incoerenti, di incrostazioni marine, efflorescenze, di collante e malta. Una buona pulizia delle superfici da trattare garantisce il successo dell'intervento.

### Preparazione del prodotto:

Aggiungere 5 l di Fugaelastic a 25 kg di [Colorfuga](it/color-fuga-sigillante-cementizio-premiscelato-in-polvere) ed aggiungere ~2 l di acqua, impastare sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un miscelatore a bassa velocità (500 giri/min.) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 5-10 minuti rimescolare brevemente il prodotto e cominciare la stesura.

MISCELAZIONE	5 ℓ di Fugaelastic ogni 25 kg di Colorfuga e 2 ℓ di acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
MASSA VOLUMICA APPARENTE UNI EN 1015-6	~1.800 kg/m <sup>3</sup>
PH	< 12
FORMATO	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
PALLET	scatole da 20 x 1 ℓ – scatole da 6 x 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	da -25 a +80 °C
MESSA IN ESERCIZIO	6-8 giorni
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	cps. 16000 ± 1000
TEMPO DI VITA IMPASTO	~2-3 ore
PEDONABILITÀ	12-24 ore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	29 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	12 N/mm <sup>2</sup>

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Il prodotto contiene resine, che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. non aggiungere al prodotto nulla che non sia indicato in questa scheda. Nel caso di Colorfuga additivato con Fugaelastic, procedere alla stuccatura per piccole superfici ed effettuare immediatamente la pulizia finale.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**