



linea Idropitture

Gold Anticondensa

Idropittura traspirante, riduce la formazione di condensa

Cod: 050AS**Colore:** bianco**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello**Formato confezione:** secchi da 5 e 13ℓ

È una pittura termica anticondensa, a base di resine in emulsione acquosa, biossido di titanio, inerti selezionati e microsferiche di vetro cave. Particolarmente indicata per locali ad elevata presenza di vapore (bagni, lavanderie, cucine) ed in prossimità dei cosiddetti ponti termici, ove è più facile la formazione di condensa e muffe.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

Applicazione:

Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere, si applica in due mani a distanza di 4÷6 ore l'una dall'altra.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi con presenza di muffa: Eventuali muffe vanno trattate con Uffa la muffa Muracel, stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare opportunamente, successivamente applicare una mano di primer Murafix Plus Muracel, dopo almeno 12 ore, procedere con l'applicazione delle due mani di idropittura Gold Anticondensa, distanziate tra loro da 4-6 ore; ovviamente i supporti da trattare debbono essere privi d'impurità di qualsiasi tipo ed asciutti. Supporti già pitturati: Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate. Quindi procedere con il ciclo sopraindicato.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

| | |
|--|--|
| MISCELAZIONE | a pennello diluire con acqua al 10-15% a rullo diluire con acqua al 15-20% |
| CONSUMO | 6,5-7,5 m ² /ℓ in due mani diluito con acqua |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | tra +5 e +30 °C |
| NATURA | liquido |
| PESO SPECIFICO EN ISO 2811-1 | 1,08 ± 5% kg/ℓ |
| PH | 7,64 ± 0,5 |
| FORMATO | secchi da 5 e 13ℓ |
| PALLET | 33 secchi da 13ℓ – 60 secchi da 5ℓ |
| VITA DI STOCCAGGIO | 12 mesi |
| CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 | 49% ± 3 in volume, 60% ± in peso |
| TIPO DI LEGANTE CHIMICO | emulsione vinilversatato |
| ESSICCAZIONE AL TATTO | 30-40 minuti |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ | 12-24 ore max. |
| ABRASIONE A UMIDO | Classe 3 |
| PRESA DI SPORCO UNI 10792 | Bassa < 9 Delta L |
| CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE | 24 g/ℓ di COV max. |
| REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 | Classe A2 s1 d0 |
| VISCOSITÀ DI BROOKFIELD | 4.000 - 5.000 cP |
| TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA | 5-6 ore |
| DIFFUSIONE AL VAPORE D'ACQUA UNI 9396 | 152 g/m ² in 24h |
| BRILLANTEZZA EN ISO 2813 | G3 Opaco < 10 G.U. 85° |

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura dei pigmenti, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.