



linea **Magma decorative**

Idrofloor 25

Resina acrilica per pavimento stampato

Cod: 071FL

Colore: trasparente

Strumenti utilizzabili:

Formato confezione: secchi da 15kg

Resina monocomponente acrilica pura a base solvente è particolarmente indicato per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati e per tutte le superfici in calcestruzzo soggette a traffico veicolare e pedonale. I protettivi Idro Floor 25 sono resistenti ai raggi UV, antingiallenti, antimuffa, antipolvere, antimacchia; aumentano la resistenza all'usura e all'abrasione, ravvivano il colore della pavimentazione, resistendo a svariati prodotti e detergenti per uso domestico.

Campi di applicazione:

È indicata per la protezione dei pavimenti stampati realizzati in zone con climi rigidi e in zone in prossimità del mare. Aumenta la resistenza all'usura causata da cicli di gelo e disgelo e dall'azione salina. Conferisce loro brillantezza del colore, agevola la normale pulizia e dona una gradevole lucentezza.

Applicazione:

Assicurarsi che le superfici da trattare siano asciutte e pulite. Idro Floor 25 è già pronto all'uso e si può applicare mediante l'utilizzo di pompa airless o mediante rullo a pelo medio. Si applica in due mani a distanza di 12-24 ore l'una dall'altra a seconda della stagione: la prima penetra in profondità, la seconda rimane più in superficie e offre un'ulteriore protezione dagli agenti esterni. È possibile ridare un'ulteriore mano di protettivo a distanza di qualche anno se la pavimentazione è particolarmente esposta agli agenti atmosferici o all'usura. In questo caso la pavimentazione va preventivamente e adeguatamente lavata. Idro Floor 25 non va applicata: in presenza di macchie di olio, altre resine, trattamenti precedenti diversi; in presenza di pioggia o quando stia per piovere; con temperature superficiali sotto i 5°C o superiori ai 35°C; su parti incandescenti (i prodotti sono infiammabili). Le superfici trattate sono calpestabili dopo un giorno (periodi estivi), mentre il completo indurimento si ha dopo circa 7 giorni.

Preparazione del supporto:

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	La prima mano ha una resa di 6-8 m ² /ℓ; la seconda mano ha una resa di 10-12 m ² /ℓ; temperature elevate possono far aumentare il consumo del prodotto.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25 a + 80°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~1,050kg/ℓ
FORMATO	secchi da 15kg
PALLET	44 secchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
RESISTENZA ABRASIONE EN ISO 7784-2	45 mg
RESISTENZA AI LIQUIDI IN GENERALE EN 2812-1	dopo 24 h dalla sua applicazione, non si notano evidenti segni variazioni di satinatezza
RESISTENZA ALL'ACQUA PER PISCINA EN ISO 2812-1	nessuna variazione d'aspetto dopo 30 gg.
RESISTENZA ALL'ACQUA MARINA EN ISO 2812-1	nessuna variazione d'aspetto dopo 30 gg.
PEDONABILITÀ	1-7 gg.
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W EN 13057	< 0,1
ASSORBIMENTO D'ACQUA E RESISTENZA AGLI ALCALI EN 13580	< 7,2 %
PERMEABILITÀ ACQUA EN 1062-3 2008	< 0,01
INDICE DI USURA EN 7784-2/1997	0,0005
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Non applicare su supporti gelati. Non applicare con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità. Il prodotto è infiammabile: prendere tutte le precauzioni necessarie al corretto utilizzo. Idro Floor 25 è destinato al solo uso professionale.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.