



linea **Malte, intonaci e rasanti**

# Intonaco fracassino

Finitura di intonaci a base di calce e cemento

**Cod:** 18

**Colore:** bianco, grigio e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** frattazzo inox e frattazzo in spugna

**Formato confezione:** sacchi da 25 kg

Mano a finire per esterni di intonaci grezzi di sottofondo, sia tradizionali che premiscelati con finitura a civile fine, costituito da calce, cemento, inerti selezionati (inerti lavici selezionati per il Fracassino di colore grigio), e additivi specifici.

**Campi di applicazione:**

Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali.

**Applicazione:**

Applicare l'impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura. L'applicazione va fatta in due strati nell'arco della stessa giornata lavorativa, con la tecnica "fresco su fresco" e rifinita con frattazzo a spugna, con movimenti rotatori, fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti. Il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all'applicazione. Per una protezione e una durata maggiore è consigliabile applicare una mano di idrorepellente Antipioggia.

**Preparazione del supporto:**

I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi; accertarsi che abbiano almeno 28 giorni di stagionatura.

**Preparazione del prodotto:**

Impastare con 7,5-8 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto, con miscelatore a frusta a basso numero di giri, quindi far riposare per 10 min., sino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

MISCELAZIONE	7,5-8 ℓ di acqua per sacco da 25 kg
CONSUMO	~ 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> in due mani il consumo può variare in base alle caratteristiche del supporto da trattare.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	< 0,5 mm
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,1 - 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
PH	13
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento-calce
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	28 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A" incombustibile
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	1 ora
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	26 N/mm <sup>2</sup>
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	~0,45 W/mK
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	W0

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**