



linea **Rivestimenti e decorazione**

# Intonaco pettinato minerale

Intonaco minerale per facciate pregiate

**Cod:** 016

**Colore:** bianco e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** frattazzo inox, spazzola chiodata, lama dentata

**Formato confezione:** sacchi da 25 kg

Rivestimento minerale traspirante per applicazioni a mano, costituito da leganti idraulici e aerei, fiore di calce idrata, pigmenti inorganici stabili agli U.V., additivi e idrofughi. È un'intonaco pietrificante, quindi di durata illimitata. Ha un ottimo effetto decorativo, ideale per rivestimenti colorati sulle nuove costruzioni, sulle ristrutturazioni, nonché sui rifacimenti di prospetti per edifici storici e monumentali.

#### Campi di applicazione:

Applicabile per esterni e interni su supporti tradizionali grezzi.

#### Applicazione:

Applicare l'impasto in unica mano comprimendo bene la superficie con cazzuola e frattazzo in acciaio inox, sino ad ottenere uno spessore non inferiore a 8-10 mm. In fase di indurimento, rifinire con apposita spazzola chiodata o lama dentata. Finita questa fase, attendere l'essiccazione totale prima di procedere con la spazzolatura della superficie, (da fare con scopa a setola morbida). Il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all'applicazione. Per ottenere una maggiore protezione e durata è consigliabile applicare una mano di idrorepellente Antipioggia.

#### Preparazione del supporto:

Il supporto dev'essere ben stagionato, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. la superficie da rivestire deve essere inumidita la sera prima dell'applicazione. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza sull'intonaco variazioni cromatiche. Le facciate devono essere protette dalla pioggia e dal gelo per le 48 ore successive.

#### Preparazione del prodotto:

Aggiungere 5-5,5 l di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 minuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

MISCELAZIONE	con acqua al 20% per sacco da 25 kg
CONSUMO	~ 13 - 15 kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	< 1,5 mm
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,7 - 1,8 kg/dm <sup>3</sup>
PH	13
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	leganti idraulici
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	28 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	~0,70 W/mK
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ	14-16
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	W0
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**