



linea **Malte, intonaci e rasanti**

Malta pronta colorata

Malta premiscelata in polvere

Cod: 041

Colore: grigio e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: cazzuola

Formato confezione: sacchi da 25 kg

È una malta premiscelata secca idrorepellente, a base di cemento, calce, inerti, resine selezionate e pigmenti stabili ai raggi UV. La scelta di materiali offre all'utilizzatore tutta la sicurezza necessaria per eseguire il lavoro rapidamente e senza problemi. Malta pronta colorata è la soluzione perfetta per erigere muretti e pareti a faccia vista. Il prodotto ha un elevato potere traspirante e idrorepellente, grazie al quale si mantengono inalterati sia il colore che la resistenza meccanica nel tempo.

Campi di applicazione:

Per elevazione di murature esterne e interne in qualsiasi materiale: mattoni, blocchetti di calcestruzzo, pietra, cotto.

Applicazione:

Il montaggio della muratura avviene dopo aver posizionato gli allineamenti e piombi. Applicare la malta con cazzuola formando il letto di posa, adagiare l'elemento costruttivo imprimendo leggeri movimenti rotatori fino a ottenere il giusto collocamento in quota, asportare la malta in eccesso sul fronte della muratura.

Preparazione del supporto:

I blocchi o i mattoni da allettare devono essere privi d'impurità di qualsiasi tipo, si consiglia inoltre di inumidire gli elementi da allettare.

Preparazione del prodotto:

Utilizzare 5-5,5 l di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 4-5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri, o in betoniera, fino a ottenere un'impasto omogeneo e privo di grumi.

MISCELAZIONE	5-5,5 l di acqua ogni 25 kg di prodotto
CONSUMO	~ 16 - 18 kg/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	1-3 mm
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento-calce
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI INIZIO PRESA	2-3 ore
TEMPO DI FINE PRESA	6-7 ore
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	1 W/mK
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	1,4 kg/m ² ·½h
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ EN 1015-19	15/30

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto con la pelle in soggetti predisposti può provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche inadeguate influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.