



linea **Malte, intonaci e rasanti**

Malta pronta per vetromattoni

Malta premiscelata in polvere

Cod: 042

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili: cazzuola

Formato confezione: sacchi da 25 kg

È una malta speciale in polvere a base di leganti idraulici, inerti e resine selezionate. Miscelato con acqua si trasforma in un prodotto di facile lavorabilità, buona adesione al vetromattone e al supporto. A indurimento avvenuto presenta ottime caratteristiche di traspirabilità, flessibilità ed idrorepellenza. Data la sua particolare granulometria, può essere utilizzato anche per la sigillatura delle fughe del vetromattone.

Campi di applicazione:

Malta pronta per vetromattoni viene utilizzata per la posa e la sigillatura di elementi in vetromattone. Può essere adoperata per la posa in interno ed esterno.

Applicazione:

Applicare Malta pronta per vetromattoni con cazzuola, quindi posizionare i vetromattoni verificandone l'allineamento servendosi degli appositi distanziatori. Asportare gli eventuali eccessi di malta prima che indurisca. Non appena la struttura realizzata risulti sufficientemente stabile, è possibile iniziare la fase di sigillatura eliminando la parte eccedente dei distanziatori. Su fughe esenti da polvere e da residui di prodotto indurito, applicare Malta pronta per vetromattoni comprimendola con una spatola liscia in gomma. Attendere fino a che il prodotto non sia sufficientemente indurito, dopo di che iniziare l'operazione di pulitura utilizzando una spugna umida per eliminare il prodotto in eccesso. Solo quando sarà ben indurito passare con uno straccio asciutto per eliminare le tracce di polvere rimaste.

Preparazione del supporto:

I supporti dovranno essere solidi, compatti, privi di parti inconsistenti ed esenti da polveri, oli e grassi.

Preparazione del prodotto:

Utilizzare 5,5-6 l di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 4-5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per ~10 minuti, rimescolandolo brevemente prima dell'uso.

MISCELAZIONE	5-5,5 l di acqua ogni 25 kg di prodotto
CONSUMO	~ 16 - 18 kg/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI INIZIO PRESA	1-2 ore
TEMPO DI FINE PRESA	5-6 ore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	19,5 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	7,5 N/mm ²
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ EN 1015-19	15-17

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.