



linea **Malte, intonaci e rasanti**

Malta pronta rinforzo

Malta premiscelata in polvere

Cod: 030R

Colore: grigio

Strumenti utilizzabili: cazzuola

Formato confezione: sacchi da 25 kg

Aggrappante premiscelato in polvere per applicazioni a mano e a macchina, costituito da cemento, leganti, resine ed inerti lavici selezionati, le cui caratteristiche principali sono caratterizzate da una facile applicabilità e elevata traspirabilità. È un aggrappante per intonaci, da utilizzare per la messa in opera di malte premiscelate. Può essere impiegata anche per rinzaffi su cemento o intonaci.

Campi di applicazione:

Malta pronta rinforzo grazie alle sue proprietà viene utilizzata come fondo ancorante per intonaci tradizionali come malte bastarde o malte premiscelate, su nuove e vecchie costruzioni su murature in mattoni pieni, pietra di cava, laterizi, blocchi in cemento, etc.

Applicazione:

Applicare l'intonaco con cazzuola o con intonacatrice con spessore minimo di 3 mm. Fare asciugare il supporto trattato con Malta pronta rinforzo per circa 3 gg. prima dell'applicazione dei successivi prodotti.

Preparazione del supporto:

L'intonaco degradato va asportato totalmente. Lavare accuratamente il supporto avendo cura di eliminare residui di polveri, oli, grassi, etc. Prima di procedere all'applicazione del prodotto, è necessario inumidire il fondo. Per applicazioni dirette su calcestruzzo è consigliabile applicare prima una mano di Murafix plus.

Preparazione del prodotto:

Versare in betoniera ~6-6,5 l di acqua pulita per sacco da 25 kg di Malta pronta rinforzo. Aggiungere sotto agitazione la polvere e lasciare miscelare per ~5 minuti fino all'ottenimento di un impasto omogeneo.

MISCELAZIONE	6-6,5 l di acqua ogni 25 kg di prodotto
CONSUMO	~ 3 - 5 kg/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	1-3 mm
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento-calce
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	3 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	3 N/mm ²
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	1 W/mK
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ EN 1015-19	15:30
ASSORBIMENTO D'ACQUA EN 1015-18	1,4 kg/m ² ·½h

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.