



linea Gesso

# Muracote

Intonaco pronto a base gesso per interni

**Cod:** 031MU

**Colore:** bianco

**Strumenti utilizzabili:** macchina intonacatrice o frattazzo

**Formato confezione:** sacchi da 25kg

Intonaco premiscelato costituito da gesso emirato e anidro, perlite espansa e opportuni additivi; applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice. Può essere applicato su pareti, soffitti, supporti in laterizio, latero-gesso, tufo e su pareti intonacate con intonaco a calce tradizionale (purché perfettamente stagionato).

#### Campi di applicazione:

Può essere applicato per gli interni di edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale, su pareti, soffitti, supporti in laterizio, latero-gesso mediamente assorbenti.

#### Applicazione:

##### Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito. Eventuali tracce di oli, grassi, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Su murature miste e calcestruzzi poco assorbenti o lisci, è indispensabile eseguire un idrolavaggio ed applicare una mano di primer Murafix plus su tutta la superficie. Applicare gli appositi paraspigoli e servirsi di opportune guide per ottenere lo spessore desiderato e la perfetta planarità delle pareti.

##### Preparazione del prodotto:

La miscelazione del prodotto in acqua viene effettuata dalla intonacatrice, pertanto, considerando costante il flusso del prodotto, l'acqua deve essere dosata fino ad ottenere un impasto omogeneo ed esente da grumi che fluisca bene dalla lancia spruzzatrice e non tenda a colare sul supporto.

<b>MISCELAZIONE</b>	aggiungere il 60% di acqua
<b>CONSUMO</b>	8-9kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +30 °C
<b>NATURA</b>	polvere
<b>GRANULOMETRIA</b>	< 2mm
<b>PESO SPECIFICO UNI 8910</b>	1.320kg/m <sup>3</sup>
<b>FORMATO</b>	sacchi da 25kg
<b>PALLET</b>	64 sacchi
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	8 mesi
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	Classe 0 - REI 180 (muratura in laterizio da 8 cm intonacata su entrambe le facce con Muracote avente spessore 2 cm per faccia)
<b>TEMPO DI VITA IMPASTO</b>	~2 ore
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b>	~3,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA λ</b>	0,30 W/mK
<b>CLASSE</b>	UNI EN 13279-1: Intonaco leggero base gesso a proiezione meccanica per uso interno tipo B6/50/2

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari

o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**