



linea **Malte, intonaci e rasanti**

Murafin

Malta premiscelata secca a base di calce idrata, da utilizzare per realizzare lo strato a vista di intonaci a civile

Cod: 032

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili: frattazzo inox

Formato confezione: sacchi da 15 kg

Murafin è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata e cemento, da utilizzare per realizzare uno strato a vista negli intonaci civili, premiscelati o tradizionali. Murafin è adatto per applicazioni all'interno.

Campi di applicazione:

Intonaco di finitura per interni a base di cemento, calce idrata e additivi per migliorare la lavorabilità e la stesura dello stesso. Idoneo a ricevere l'applicazione di pitture decorative, che può essere fatta a stagionatura avvenuta.

Applicazione:

Murafin è pronto all'uso, basta aggiungere dell'acqua nella proporzione dovuta. Si applica a mano, con spatola inox, con passaggi in senso orizzontali e verticali, almeno in due strati di spessore su intonaci asciutti con la tecnica "fresco su fresco". Per dare al prodotto un effetto specchio, ripassare più volte sul prodotto asciutto la spatola bagnata con acqua.

Preparazione del supporto:

Prima di utilizzare Murafin assicurarsi che il supporto sia asciutto, esente da polveri, oli e umidità; si consiglia di raschiare le asperità con una spazzola d'acciaio, rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture in via di distacco, perché queste possono compromettere la corretta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto:

Mescolare un sacco con ~7-7,5 l di acqua pulita adoperando un agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare l'impasto per ~10-15 minuti prima di iniziare la stesura del prodotto.

MISCELAZIONE	7-7,5 l di acqua ogni 15 kg di prodotto
CONSUMO	~0,6 kg/m ² per mano
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	max 60 micron
MASSA VOLUMICA APPARENTE UNI EN 1015-6	~1.300 kg/m ³
PH	11
FORMATO	sacchi da 15 kg
PALLET	60 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
SPESSORE MIN.	0,2 mm
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI ATTESA PER LA TINTEGGIATURA	3-4 settimane
TEMPO DI VITA IMPASTO	~2 ore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	1,8 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	1,2 N/mm ²
COEFFICIENTE CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 1745	= 0,42W/m °K
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	W0
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ EN 1015-19	8,5

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto con la pelle in soggetti predisposti può provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. L'intonaco fresco va protetto dal gelo e da essiccazione troppo rapida. Pitture decorative, rivestimenti, tappezzerie, etc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione del prodotto, è dunque necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto. non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo attenendosi alle indicazioni.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.