



linea **Additivi e cementi**

Murafix plus

Primer consolidante

Cod: 066P

Colore: paglierino chiaro

Strumenti utilizzabili: pennello o spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

Primer-consolidante acrilico all'acqua per superfici murali interne ed esterne, costituito da piccolissime particelle in dispersione che consentono una notevole capacità di penetrazione e consolidamento dei supporti, così da uniformare l'assorbimento delle superfici e costituire una valida base di ancoraggio. Il particolare legante presente in Murafix plus evita la formazione di una pellicola superficiale, che crea spesso problemi d'adesione con i successivi strati di prodotto di finitura.

Campi di applicazione:

Si applica su intonaci civili di malta bastarda, calce, cementizia, vecchie pitture. Grazie alle sue particolari prerogative può essere efficacemente impiegato anche per la protezione di superfici in pietra, cotto o tufo, materiali porosi ed assorbenti, che necessitano di essere consolidati e idrofobizzati.

Applicazione:

Il prodotto va applicato a pennello o a spruzzo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani in funzione al tipo di supporto da consolidare. Nel caso di superfici poco assorbenti, evitare la formazione di una pellicola traslucida in modo da non rendere difficoltosa l'applicazione della successiva finitura. Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa essiccazione del prodotto.

Preparazione del supporto:

Asportare tutte le parti friabili o scarsamente ancorate, diluire il Murafix plus nelle quantità indicate, omogeneizzare il prodotto e applicare sulla superficie, lasciare asciugare per minimo 3-4 ore, quindi si può iniziare la tinteggiatura, rasatura o intonacatura.

Preparazione del prodotto:

Murafix plus si diluisce con acqua pulita in rapporto che può variare da un minimo di 1:1 fino ad un massimo di 1:5, in funzione del grado di assorbimento e compattezza del supporto.

CONSUMO	11 - 12 m ² /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,027 g/ℓ
PH	8
FORMATO	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
PALLET	cartoni da 6 x 5 ℓ - 20 cartoni da 20 x 1 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	1-2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	3-4 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	traslucido
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	8 g/ℓ
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	1 - 2 ore
ADERENZA A SUPPORTO	≥ 2 N/mm ²

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate in questa scheda. Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento o con nebbie persistenti.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.