



linea Impermeabilizzanti

# Muragum fibrata

Guaina liquida impermeabilizzante fibrata

**Cod:** 060F

**Colore:** bianco, grigio, color tegola e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 5 e 14ℓ

Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica in soluzione acquosa, ad effetto satinato, a base di resine stirolo-acriliche e fibre sintetiche. Ad essiccazione avvenuta, si ottiene un manto elastico di assoluta impermeabilità, con elevata resistenza a pioggia, nebbia, salsedine, adattabile ad ogni forma di supporto, presentando un effetto estetico eccellente grazie alla vasta gamma di colori disponibili. Si può applicare sia come un manto unico che per la riparazione o protezione di guaine bituminose.

**Campi di applicazione:**

Applicabile su tetti, terrazze, calcestruzzo, pareti ed ovunque occorre impedire infiltrazioni d'acqua.

**Applicazione:**

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

**Preparazione del supporto:**

La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri; in caso contrario asportare tutte le impurità ed applicare il primer Murafix Plus. Questo procedimento aumenta l'adesione alle superfici da trattare. In caso di presenze di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in prossimità dello zocchetto, procedere con la rimozione tramite spazzola d'acciaio. Mescolare sino a quando non si ottiene l'omogeneità, quindi applicare il primo strato diluendo Muragum Fibrata al 30%, in modo tale che sia più fluido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l'essiccazione completa del primo strato ed accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della seconda mano.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto va diluito con acqua pulita e va mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	a pennello diluire con acqua al 25-30%; a rullo diluire con acqua al 30-35%; a spruzzo diluire con acqua al 35-40%.
CONSUMO	~0,400-0,500 m <sup>2</sup> /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -10 a +45°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~1,37kg/ℓ
PH	7,59
FORMATO	secchi da 5 e 14ℓ
PALLET	44 secchi da 14ℓ e 60 secchi da 5ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	67,55%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione stirolo-acriliche
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 - 40 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	satinato
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	68000 ± 1000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	10 - 12 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036	0,033
PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083	0,23

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Non è indicato per il calpestio frequente. Il prodotto non è permeabile al vapore acqueo, quindi eventuali risalite di umidità, potrebbero provocare delle bolle.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**