



linea Floor

Muramass rapid

Malta pronta per massetto rapida

Cod: 117R**Colore:** grigio**Strumenti utilizzabili:** cazzuola, frattazzo, staggia**Formato confezione:** sacchi da 25kg

Massetto cementizio tradizionale di sottofondo ad asciugatura rapida e ritiro fortemente compensato, utilizzabile manualmente o con impastatrici in continuo, idoneo per la preparazione dei fondi di posa dove siano richiesti rapidi interventi di copertura con piastrelle o parquet in legno.

Campi di applicazione:

Posa in interno ed esterno per pavimenti, balconi e terrazze. È un prodotto tradizionale pronto all'uso con presa e tempi di asciugamento rapidi, idoneo per la posa con adesivi per piastrelle in ceramica, gres porcellanato, grandi formati, pietre naturali, parquet in legno.

Applicazione:

In corrispondenza del perimetro del locale di posa e attorno a pilastri e colonne, posizionare del materiale comprimibile (ad esempio polistirolo) prima del getto. Realizzare le fasce di livello con il prodotto miscelato, stendere l'impasto e costiparlo accuratamente. Livellare la superficie con una staggia verificando che non vi siano differenze di quota. Lisciare con frattazzo di plastica fino a ottenere una superficie sufficientemente chiusa. Per spessori superiori a 4 cm è necessario annegare una rete elettrosaldata (maglia 20 x 20 cm, Ø 4mm) posizionata ad una quota pari a circa la metà dello spessore da realizzare. In corrispondenza di canalizzazioni, è consigliabile rinforzare il massetto con una rete metallica; i massetti di spessore inferiore a 4 cm devono essere sempre realizzati in ancoraggio al supporto utilizzando una boiaccia (Muraflex S1). Applicare la boiaccia fluida con un pennello o con una spatola liscia e versare l'impasto con la tecnica "fresco su fresco".

Preparazione del supporto:

I supporti da ricoprire devono essere stabili, asciutti, esenti da umidità di risalita, crepe, polvere, parti incoerenti o friabili. Fondi particolarmente assorbenti devono essere bagnati a saturazione senza lasciare ristagni di acqua in superficie.

Preparazione del prodotto:

Impastare un sacco di Muramass rapid da 25kg con 3,2ℓ di acqua pulita utilizzando una betoniera da cantiere o con agitatore meccanico, fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi; lasciare riposare l'impasto per ~5-10 minuti prima di iniziare la stesura.

MISCELAZIONE	3,2ℓ di acqua ogni 25kg di prodotto
CONSUMO	~15-18kg/m ² per cm di spessore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	max 3mm
MASSA VOLUMICA APPARENTE UNI EN 1015-6	~1.750-1.900kg/m ³
PH	8
FORMATO	sacchi da 25kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
SPESSORE	2-7 cm
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI VITA IMPASTO	30-60 minuti
PEDONABILITÀ	6-8 ore
PEDONABILITÀ SU PAVIMENTI LAPIDEI O CERAMICI	dopo 24 ore
PEDONABILITÀ SU PARQUET E MATERIALI RESILIENTI	dopo 5-6 gg.
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	≥ 30 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	≥ 5 N/mm ²

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Proteggere dal gelo e da essiccazione troppo rapida. Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Non aggiungere al prodotto nulla che non sia indicato in questa scheda.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.