



linea **Malte, intonaci e rasanti**

Muramix fibro

Intonaco a mano e a macchina di sottofondo per superfici tradizionali

Cod: 118F

Colore: grigio

Strumenti utilizzabili: intonacatrice, cazzuola, staggia

Formato confezione: sacchi da 25 kg

È una malta di fondo premiscelata secca a base di leganti aerei e idraulici in rapporto costante con inerti selezionati e fibre sintetiche. A presa avvenuta, si presenta compatto, non spolvera e non evidenzia ritiri e cavillature.

Campi di applicazione:

Muramix fibro viene utilizzato sia all'interno che all'esterno, su vecchie e nuove murature in blocchi di cemento, pietre naturali, mattoni pieni, in laterizio e termolaterizio di edifici ad uso abitativo, commerciale ed industriale.

Applicazione:

Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento, applicare un primo strato e attendere che asciughi per almeno 15-20 minuti, quindi applicare il secondo strato nello spessore desiderato. Dopo alcuni minuti procedere con la livellatura con staggia in alluminio. Dopo 3-4 ore, o a prodotto indurito, raschiare l'intonaco tramite rabbatto metallico al fine di livellare e nel contempo di rendere la superficie ruvida, per facilitare e migliorare l'adesione della successiva finitura.

Preparazione del supporto:

Eventuali tracce di oli, grassi, disarmani, efflorescenze o altri prodotti che ostacolano l'aderenza dell'intonaco al sottofondo devono essere rimosse. Irregolarità superiori ai 3-4 cm o vecchie murature devono essere preventivamente rinzaffate con lo stesso prodotto. Su murature miste e calcestruzzi poco assorbenti o lisci è indispensabile eseguire un idrolavaggio ed applicare una mano di primer Murafix plus su tutta la superficie. Giunti tra diversi elementi (tra pilastro e muratura, trave e muratura, etc.) devono essere armati con rete in fibra alcali resistente (ETAG 004).

Preparazione del prodotto:

Impastare con 5-6 ℓ di acqua pulita ~25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri. Non usare malte preparate a distanza di ore.

MISCELAZIONE	5-6 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto
CONSUMO	~ 15 - 16 kg/m ² per cm di spessore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	0,5-1,2 mm
MASSA VOLUMICA APPARENTE UNI EN 1015-6	1.500 ± 0,05 kg/m ³
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	80 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
RESISTENZA A COMPRESIONE A 28GG.	> 9 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	> 4 N/mm ²
ADERENZA A SUPPORTO	0,8 N/mm ²
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	0,62 W/mK
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ	> 4
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	0,35 kg/m ² •%h
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. non applicare su supporti in gesso, o su supporti verniciati. il prodotto messo in opera deve essere protetto dalle gelate o dalla rapida essiccazione.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.