



linea Malte, intonaci e rasanti

Muramix

Intonaco a mano e a macchina di sottofondo per superfici tradizionali

Cod: 118 grigio – 1181B bianco

Colore: grigio o bianco

Strumenti utilizzabili: intonacatrice, cazzuola, staggia

Formato confezione: sacchi da 25 kg

È una malta di fondo premiscelata secca a base di leganti aerei ed idraulici in rapporto costante con inerti selezionati. A presa avvenuta, si presenta compatto non spolvera e non evidenzia ritiri né cavillature. Appositamente studiato per intonacare murature tradizionali interne ed esterne.

Campi di applicazione:

Applicabile per esterni ed interni. I supporti idonei sono quelli costituiti in laterizio forato, termolaterizio, blocco in tufo, muro in pietra, calcestruzzo, blocco in cemento alleggerito, etc.

Applicazione:

Applicazione manuale: Muramix va applicato su supporti consistenti, puliti e ruvidi. Posizionare i paraspigoli e fasce di riferimento, eventuali irregolarità superiori a 2 cm. vanno ricoperte almeno il giorno prima. I sestri vanno preparati almeno 3 giorni prima con lo stesso prodotto. La proiezione sul supporto va effettuata con una prima mano grossolana e dopo qualche ora, con la seconda mano, quindi lisciare con la staggia. Lo spessore di posa non deve essere superiore a 15mm per mano. Applicazione meccanica: Regolare l'acqua dell'intonacatrice, proiettare sul supporto. Per spessori superiori a 20 mm l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 1 giorno, avendo sempre l'accortezza di irruvidire lo strato di supporto. La malta, dopo la miscelazione con acqua, deve essere applicata entro due ore, quindi livellare con la staggia. Rabottare dopo 3-4 ore.

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito ed inumidito. Eventuali tracce di oli, grassi, etc., devono essere preventivamente rimosse. Su murature miste e calcestruzzi poco assorbenti o lisci è indispensabile eseguire un idrolavaggio ed applicare una mano di primer Murafix plus su tutta la superficie. Giunti tra diversi elementi (tra pilastro e muratura, trave e muratura, etc.) devono essere armati con rete in fibra alcali resistente (ETAG 004).

Preparazione del prodotto:

Impastare con 5-6 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri. Non usare malte preparate a distanza di ore.

MISCELAZIONE	5-6 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto
CONSUMO	~ 13 - 15 kg/m ² per cm di spessore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	0,5-1,2 mm
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,4 - 1,5 kg/dm ³
PH	11
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	80 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento-calce
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	28 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	1 - 2 ore
TEMPO DI VITA IMPASTO	~1-2 ore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	~3,7 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	~1,2 N/mm ²
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	0,57 W/mK
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ	12-13
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	W0

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.