



linea Floor

Muraplan

Autolivellante per pavimenti

Cod: 043**Colore:** grigio**Strumenti utilizzabili:** racla, frattazzo e rullo francibolle**Formato confezione:** sacchi da 25 kg

Muraplan è un premiscelato in polvere monocomponente a base di leganti idraulici, calce idrata e polimeri acrilici dispersi e inerti selezionati. Realizza una superficie perfettamente liscia, fino ad uno spessore di 8 mm, rendendola supporto ideale per la posa di successivi rivestimenti o parquet.

Campi di applicazione:

Va applicato in interni, con sottofondi in cemento e calcestruzzo di getti o prefabbricati. Non deve essere applicato su piastrelle, pavimenti vinilici, gomma, linoleum, legno, pitture epossidiche, poliuretaniche, acriliche. Si consiglia di applicare primer Murafix plus Muracel prima della posa.

Applicazione:

Versare l'impasto sul supporto e distendere con racla di gomma a zero, avendo cura di riempire le porosità del supporto e di non superare lo spessore massimo di 8 mm. Con l'utilizzo di scarpe chiodate e rullo frangibolle favorire la fuoriuscita dell'aria inglobata tra massetto e Muraplan.

Preparazione del supporto:

I supporti da ricoprire devono essere stabili, asciutti, esenti da umidità di risalita, crepe, polvere, parti incoerenti o friabili. Prima dell'applicazione di Muraplan, è necessario applicare primer Murafix plus Muracel su tutta la superficie, quindi, dopo ~3-4 ore si può iniziare la stesura del prodotto.

Preparazione del prodotto:

Impastare un sacco di Muraplan da 25 kg con 6-6,5 l di acqua pulita con agitatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare l'impasto per ~5-10 minuti prima di iniziare la stesura. Quindi riagitare brevemente prima dell'applicazione.

MISCELAZIONE	6-6,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto
CONSUMO	~ 1,6 kg/m ² per mm di spessore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	0,3-0,5 mm
MASSA VOLUMICA APPARENTE UNI EN 1015-6	~1,9 kg/ℓ
PH	8
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
SPESSORE	1-6 mm
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI VITA IMPASTO	> 50 minuti
TEMPO DI ATTESA PER LA POSA DI PARQUET	≥ 7 gg.
TEMPO DI ATTESA PER LA PAVIMENTAZIONE	48-60 ore
PEDONABILITÀ	12-24 ore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	≥ 18 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	≥ 7 N/mm ²

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. il prodotto contiene cemento che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, quindi si consiglia l'uso di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Non aggiungere niente al prodotto che non sia indicato in questa scheda.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.