

linea **Idropitture**

Murastuk

Stucco in pasta pronto all'uso per la finitura di interni

Cod: 1621**Colore:** bianco**Strumenti utilizzabili:** frattazzo, spatola o paletta**Formato confezione:** secchi da 20 kg

Stucco in pasta per finitura di interni, pronto all'uso, permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici in calcestruzzo e gesso). Eccezionale potere riempitivo, ottima facilità applicativa e perfetta carteggiabilità.

Campi di applicazione:

Si applica su superfici in interno come intonaci, gesso, lastre di cartongesso ed anche su supporti precedentemente pitturati.

Applicazione:

Murastuk è pronto all'uso, oppure può essere aggiunta una piccola quantità di acqua; si applica con spatola metallica o taloscia. il prodotto ha una lunga conservazione anche dopo l'apertura del contenitore; dopo una completa essiccazione carteggiare. Si può applicare anche a spessori ma solo a più strati sovrapposti.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti e spolverati prima di procedere con l'applicazione. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura e applicare una mano di Murafix Muracel, il fissativo isolante all'acqua che aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 4 - 5 m ² /kg per strato
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	pasta
PH	8,8
FORMATO	secchi da 20 kg
PALLET	44 secchi
SPESSORE MAX.	3 mm per mano
MESSA IN ESERCIZIO	10-14 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
TEMPO DI ATTESA PER LA TINTEGGIATURA	12 ore

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'intonaco fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.