



linea **Idropitture**

# Onehand

Idropittura super-coprente per interni

**Cod:** 048H

**Colore:** bianco

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 5 e 13ℓ

Idropittura super-coprente, per interno a base di copolimeri acrilici, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi specifici. Resistente, liscio, non assorbente, lavabile, non tossica, può essere pulita con spugna morbida, con acqua e normali detersivi non abrasivi. Grazie al suo elevatissimo potere coprente e per l'eccezionale punto di bianco può, in molti casi, essere sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto.

**Campi di applicazione:**

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

**Applicazione:**

Si applica in unica mano

**Preparazione del supporto:**

Supporti nuovi con presenza di muffa: Eventuali muffe vanno trattate con Uffa la muffa, stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare opportunamente, successivamente applicare una mano di fissativo Murafix o Murafix plus, dopo almeno 12 ore, procedere con l'applicazione di idropittura Onehand; ovviamente i supporti da trattare debbono essere privi d'impurità di qualsiasi tipo ed asciutti. Supporti già pitturati: Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate. Quindi procedere con il ciclo sopraindicato.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	diluire con acqua pulita al 20-25%
CONSUMO	11 - 12 m <sup>2</sup> /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido bianco
PESO SPECIFICO EN ISO 2811-1	~1,640 kg/ℓ
PH	7,5 - 0,5
FORMATO	secchi da 5 e 13ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	54% ± 2
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resine acriliche in dispersione acquosa
ESSICCAZIONE AL TATTO	1 - 2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 - 24 ore
PRESA DI SPORCO UNI 10792	Bassa
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/ℓ di COV max.
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	22.000 cP ± 5%
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	4 - 6 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO SD EN ISO 7783-2	0,034 m
RESISTENZA AL LAVAGGIO IN UMIDO EN ISO 11998	Classe 2
BRILLANTEZZA EN ISO 2813	Opaco < 10

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura dei pigmenti, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 - 48 ore successive l'applicazione.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**