

linea **Idropitture**

Paradise lucido

Idropittura lucida ultra-lavabile, antimuffa, conforme al sistema HACCP, idonea all'uso in ambienti alimentari, per interni ed esterni

Cod: 054**Colore:** bianco e tinte Muracel o NCS**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo**Formato confezione:** secchi da 5 e 13ℓ

Idropittura ultra-lavabile lucida, per esterno e interno a base di copolimeri acrilici, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi. Conforme a quanto previsto dal sistema HACCP, sottoposta a tutte le prove indicate dalla norma UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti". Resistente, liscio, non assorbente, lavabile, non tossica, può essere pulita con spugna morbida, con acqua e normali detergenti non abrasivi.

Campi di applicazione:

Particolarmente indicata per tinteggiare le pareti e soffitti degli ambienti ad igiene controllata nel settore sanitario ed alimentare: ambulatori e ospedali, mense, fabbriche alimentari, ristoranti, bar. Grazie alla elevata resistenza alle muffe, trova applicazione anche in tutti quegli ambienti molto trafficati quali uffici pubblici, scuole, vani scala, sale d'attesa, ecc che per il lavaggio non sono facilmente raggiungibili.

Applicazione:

Applicare con pennello, rullo o spruzzo in due mani a distanza di 4-6 ore l'una dall'altra.

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza presenza di polveri, oli, vernici ed asciutti. Supporti nuovi con presenza di muffa: eventuali muffe vanno trattate con UFFA LA MUFFA stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare opportunamente, successivamente applicare una mano di fissativo MURAFIX o MURAFIX PLUS, dopo almeno 12 ore, procedere con l'applicazione delle due mani di idropittura PARADISE LUCIDO, distanziate tra loro da 4-6 ore; ovviamente i supporti da trattare debbono essere privi d'impurità di qualsiasi tipo ed asciutti. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate. Quindi procedere con il ciclo sopraindicato.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita al 20-25%, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	1-1,25 ℓ di acqua pulita per secchi 5 ℓ 2,6-3,25 ℓ di acqua pulita per secchi da 13 ℓ
CONSUMO	~11-13 m ² /ℓ per mano diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	tra +5 e +35 °C
NATURA	liquido
CERTIFICAZIONE	Il prodotto è realizzato secondo le procedure di qualità certificate della UNI EN ISO 9001:2015, e rispetta la norma UNI 11021.
PESO SPECIFICO EN ISO 2811-1	~1,280 kg/ℓ
PH	8,5 ± 0,5
FORMATO	secchi da 5 e 13ℓ
PALLET	da 44 secchi da 13ℓ – 60 secchi da 5ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CLASSIFICAZIONE	UNI 11021 Test superati: 7.1, 7.2, 8.3
DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE	Sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti. Idoneo per pareti e soffitti. Può essere lavato con cloroattivo, sgrassante alcalino, disincrostante acido. Idoneo per superfici che devono essere disinfettabili. Idoneo per celle frigorifere.
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resine acriliche in dispersione acquosa
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO PER MANO	30 ÷ 35 micron
ESSICCAZIONE AL TATTO	1 - 2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 - 24 ore
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	4-6 ore
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	Cat. A/B 100 g/ℓ di COV max.
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO	pericolo
SMALTIMENTO PRODOTTO	CER 080112
SMALTIMENTO IMBALLO	CER 150102
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24-48 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Per la natura dei pigmenti, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare e alle condizioni climatiche di applicazione.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI 11021

Sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti. Idoneo per pareti e soffitti. Può essere lavato con cloroattivo, sgrassante alcalino, disincrostante acido. Idoneo per superfici che devono essere disinfettabili. Idoneo per celle frigorifere.

REQUISITI ESSENZIALI

PROVA	METODO DI MISURA	VALORE MISURATO	VALORE SPECIFICATO	RISULTATO
Presa di sporco	UNI 10792	$\Delta L = 0,08$	$\Delta L \leq 3,0$	conforme
Cessione di odore	UNI 11021 Appendice A	1,0	$\leq 1,0$	conforme

REQUISITI PARTICOLARI

PROVA	METODO DI MISURA	RISULTATI	VALORE SPECIFICATO	RISULTATO
Resistenza alla muffa	UNI 11021 Appendice A	0	$\leq 1,0$	conforme

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.