



linea Idropitture

Paradise

Pittura ultra-lavabile per interni ed esterni anti-muffa e fungicida

Cod: 052**Colore:** bianco e tinte Muracel o NCS**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo**Formato confezione:** secchi da 5 e 13 ℓ

Idropittura satinata, superlavabile per interni ed esterni, smacchiabile, antimuffa e antialghe. È indicata per interni di abitazioni e per tutti gli ambienti dove è necessaria igiene totale, come ospedali, scuole, ristoranti, etc. Caratterizzata da un eccellente punto di bianco, resistente alla spazzolatura ad umido, di eccellente copertura, grande adesione ai supporti, eccellente resa, facile da applicare. Per la sua capacità decorativa, Paradise consente finiture satinata di altissima qualità su superfici granulometricamente fini e/o finissime. Il prodotto garantisce una grande facilità applicativa.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

Applicazione:

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi con presenza di muffa: asportare le tracce di muffa mediante spazzolatura manuale o meccanica, successivamente applicare una mano di Murafix plus Muracel. Dopo almeno 12 ore, procedere con l'applicazione delle due mani di idropittura Paradise, distanziate tra loro da 4-6 ore. I supporti da trattare debbono essere asciutti e privi d'impurità di qualsiasi tipo. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate. La prima mano di Paradise va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino a ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	a pennello diluire con acqua al 15-20% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
CONSUMO	~ 10 - 12 m ² /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,52 kg/ℓ
PH	7,04
FORMATO	secchi da 5 e 13 ℓ
PALLET	da 44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	68,83%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione vinilversatato
ESSICCAZIONE AL TATTO	20-30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore max.
LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560	> 5.500
PRESA DI SPORCO MV AT 008	bassa
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	15.750± 1.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	6 - 8 ore
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.