



linea **Magma decorative**

# Pavidur

Pavimenti in metacrilato

**Cod:** PAV11

**Colore:** su richiesta

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** secchi da 5 e 28kg (A+B)

Pavidur è una resina metacrilato reattiva bi-componente, che indurisce rapidamente anche a basse temperature, carrabile dopo solo 2-4 ore c.a. da posa. Rivestimento protettivo per pavimenti minerali all'interno ed esterno, con normale sollecitazione da camminatura, può anche avere un aspetto decorativo aggiungendo dei quazi colorati o dei cips. Elevata resistenza all'urto e all'attrito, bassa usura, facilmente pulibile. Un'altra caratteristica importante dei pavimenti in resina metacrilata Pavidur è l'igienicità. Soddisfa le esigenze di numerose industrie che, per la loro specifica attività di produzione, richiedono ambienti di lavoro assolutamente privi di polvere, facilmente decontaminabili e nello stesso tempo un'ottima resistenza chimica e meccanica. Prodotto con certificazione ad uso alimentare.

#### Campi di applicazione:

Cucine ristoranti e hotel, aziende di succhi di frutta, caseifici, macelli, macellerie, impianti di inscatolamento, etc.

#### Applicazione:

Le superfici devono essere solide, asciutte, ed estranee da sostanze come grasso, olio residui di vernici o altri contaminanti che potrebbero impedire l'incollaggio del rivestimento, avendo preparato correttamente il supporto applicare con spatola dentata regolabile e rulli. La preparazione accurata della superficie è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. La superficie necessita di essere pulita, asciutta libera da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana. Il grado di umidità massima non deve superare il 5%. La resistenza alla compressione del supporto deve essere almeno di 25MPa, la forza del legame coesivo di almeno 1,5 MPa. Le eventuali irregolarità della superficie devono essere livellate.

#### Preparazione del prodotto:

È importante che la miscelazione sia molto omogenea. Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente con un mescolatore meccanico a basso numero di giri, fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	7-9kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 0 a +35°C
NATURA	liquido pastoso
GRANULOMETRIA	≥ 25 Micron
FORMATO	secchi da 5 e 28kg (A+B)
VITA DI STOCCAGGIO	6 mesi
PEDONABILITÀ	2-4 ore
ADESIONE AL SUPPORTO EN 13892-8	3,5 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA A FLESSIONE EN 13892-2	25 N/mm <sup>2</sup>
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	<p>Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda.</p> <p>L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura degli inerti naturali e dei pigmenti, non si può garantire un'uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su supporti gelati. Non applicare con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.</p>

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**