



linea Impermeabilizzanti

Pittura pedonabile

Pittura protettiva impermeabilizzante ad alto traffico calpestabile

Cod: 064P

Colore: bianco, grigio e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello

Formato confezione: secchi da 5 e 14 l

Pittura protettiva liquida impermeabilizzante a base di resine acriliche in emulsione, plastificanti, quarzi e additivi specifici, che conferiscono ottima adesione ed elevata resistenza agli agenti atmosferici e al frequente calpestio. Prodotto antiscivolo con ottima copertura ed elevata elasticità.

Campi di applicazione:

Specifica per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche come campi da tennis, calcetto, impianti sportivi in genere, strutture in calcestruzzo, etc. Idoneo per la protezione delle guaine cementizie.

Applicazione:

Si applica agevolmente in due mani a pennello o rullo.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri; in caso contrario rimuovere tutte le impurità e applicare Murafix plus Muracel primer consolidante. Questo procedimento aumenta l'adesione alle superfici da trattare. Mescolare sino a omogeneità, quindi applicare il primo strato diluendo il prodotto al 30%, di modo che sia più fluido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l'essiccazione completa del primo strato e accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della seconda mano.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	a pennello diluire con acqua al 25-30% a rullo diluire con acqua al 30-35%
CONSUMO	~0,4 - 0,5 l/m ² in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,67 kg/l
PH	8,36
FORMATO	secchi da 5 e 14 l
PALLET	44 secchi da 14 l – 60 secchi da 5 l
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	79,94%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione stirolo-acriliche
ESSICCAZIONE AL TATTO	30-40 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	ottima
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/l di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	90.000 ± 1.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	6 - 8 ore

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto non è permeabile al vapore acqueo, quindi eventuali risalite di umidità potrebbero provocare delle bolle. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari

o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.