



linea Idropitture

Pittura tennis

Pittura protettiva impermeabilizzante ad alto traffico calpestabile

Cod: 064PT

Colore: bianco, rosso, verde, giallo, blu e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello, rastrello

Formato confezione: secchi da 5 e 14ℓ

Pittura protettiva liquida impermeabilizzante a base di resine acriliche in emulsione, plastificanti, inerti selezionati e additivi specifici che conferiscono ottima adesione ed elevata resistenza agli agenti atmosferici e al frequente calpestio. Prodotto antiscivolo con ottima copertura ed elevata elasticità.

Campi di applicazione:

Specifico per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche come campi da tennis, calcetto, impianti sportivi in genere, strutture in calcestruzzo, etc.

Applicazione:

Si applica agevolmente in più mani a pennello, rullo e rastrello.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere asciutta, ben compatta senza parti in fase di distacco, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario asportare tutte le impurità ed applicare Murafix Plus primer consolidante. Questo procedimento aumenta l'adesione alle superfici da trattare. Mescolare sino a quando non si ottiene l'omogeneità, quindi applicare il primo strato diluendo il prodotto al 20% - 30%, in modo tale che sia più fluido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l'essiccazione completa del primo strato ed accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della seconda mano. Non applicare il prodotto in presenza di umidità di risalita.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	diluire con acqua al 20%-30%, per la prima mano; diluire con acqua al 15%-20%, per la seconda mano.
CONSUMO	~5-6 m ² /ℓ per ogni mano
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -15 a +80°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~1,67kg/ℓ
PH	8,36
FORMATO	secchi da 5 e 14ℓ
PALLET	44 secchi da 14ℓ e 60 secchi da 5ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	79,94%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione stirolo-acriliche
ESSICCAZIONE AL TATTO	50 - 60 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	ottima
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	90000 ± 1000 cPs
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	6 - 8 ore
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Il prodotto non è permeabile al vapore acqueo quindi, eventuali risalite di umidità, potrebbero provocare delle bolle. Per la natura degli inerti naturali, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.