



linea Rivestimenti e decorazione

## Plastico bucciato

Pittura acrilica idrorepellente per interni ed esterni

**Cod:** 0104

**Colore:** bianco e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** rullo

**Formato confezione:** secchi da 23 kg

Rivestimento plastico a spessore, a base di vinilversatato, pigmenti solidi alla luce e polveri di quarzo e additivi specifici. È un prodotto elastico, dotato di ottima resistenza meccanica, notevole copertura e idrorepellenza.

### Campi di applicazione:

Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento.

### Applicazione:

Si applica a rullo in due mani con un intervallo di circa 6-8 ore una dall'altra, previa applicazione di Murafix.

### Preparazione del supporto:

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel fissativo isolante all'acqua per aumentare l'aderenza, eliminare lo sfarinamento e ridurre il consumo di prodotto. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate. La prima mano di Plastico bucciato va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

### Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

|  |   |
|--|---|
| MISCELAZIONE                           | con acqua al 5-10%  |
| CONSUMO                                | ~ 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup> in due mani diluito con acqua   |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE            | da +5 a +35 °C  |
| NATURA                                 | liquido   |
| PESO SPECIFICO UNI 8910                | ~ 1,65 - 0,05 kg/ℓ  |
| PH                                     | 8-9   |
| FORMATO                                | secchi da 23 kg   |
| PALLET                                 | 44 secchi   |
| VITA DI STOCCAGGIO                     | 12 mesi   |
| TIPO DI LEGANTE CHIMICO                | emulsione vinilversatata  |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ             | 24-48 ore   |
| ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305    | opaco   |
| CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE    | 30 g/ℓ di COV max.  |
| REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1           | classe "A1" incombustibile  |
| VISCOSITÀ DI BROOKFIELD                | 15.000 ± 2.000 cP   |
| TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA | 6 - 8 ore   |
| AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI           | Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto è sensibile al gelo. Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto l'azione diretta del sole. Proteggere le superfici dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto. |

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**