

linea **Idropitture**

Punto Bianco silossanico

Idropittura ultra-traspirante per interni

Cod: 048S**Colore:** bianco e tinte Muracel o NCS**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo**Formato confezione:** secchi da 5 e 13ℓ

Pittura decorativa lavabile all'acqua, opaca, a base di leganti acril-silossanici, ed additivi specifici, indicata per la verniciatura, decorazione e protezione di pareti interne e soffitti, cartongesso anche in mano unica, sebbene due mani siano consigliate più per ragioni di uniformità che di copertura, fine, resistente alla spazzolatura in umido, buona copertura, alta resa. Il suo aspetto opaco, ne fa il prodotto ideale per le pitturazioni di stile mediterraneo. Prodotto studiato per avere un'ottima permeabilità al vapore.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco e in supporti precedentemente trattati con il sistema Muradry.

Applicazione:

Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere, si applica in due mani a distanza di 4 - 6 ore l'una dall'altra.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi con presenza di muffa: Eventuali muffe vanno trattate con Uffa la muffa, stuccare, se necessario, con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare opportunamente, successivamente applicare una mano di fissativo Murafix o Murafix plus, dopo almeno 12 ore, procedere con l'applicazione delle due mani di idropittura Punto bianco silossanico, distanziate tra loro da 4-6 ore; ovviamente i supporti da trattare debbono essere privi d'impurità di qualsiasi tipo ed asciutti. Supporti già pitturati: Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate. Quindi procedere con il ciclo sopraindicato.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	a pennello diluire con acqua al 20-25% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
CONSUMO	7 - 8 m ² /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido bianco
PESO SPECIFICO EN ISO 2811-1	~1,610 kg/ℓ
PH	10
FORMATO	secchi da 5 e 13ℓ
PALLET	da 44 secchi da 13ℓ – 60 secchi da 5ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resina silossanica e resina acrilica in dispersione acquosa
ESSICCAZIONE AL TATTO	1 - 2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 - 24 ore
PRESA DI SPORCO	Bassa
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/ℓ di COV max.
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	12.500 cP ±1.000
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	4 - 6 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO SD EN ISO 7783-2	< 0,14
RESISTENZA AL LAVAGGIO UNI 10560	> 5.000 cicli
BRILLANTEZZA EN ISO 2813	classe G3 (opaco)

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura dei pigmenti, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24-48 ore successive l'applicazione.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.