



linea Malte, intonaci e rasanti

# Rasa t360 stucco

Stucco premiscelato in polvere

**Cod:** 1592

**Colore:** bianco, grigio, cartella Muracel a richiesta

**Strumenti utilizzabili:** frattazzo inox

**Formato confezione:** sacchi da 20 kg

Stucco monocomponente in polvere, estremamente fine, a base di cementi, particolari leganti e additivi atti a conferire elevata adesione al supporto, notevole resistenza meccanica e un'elevata elasticità, dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici e allo sfregamento e non soggetto a ritiri o distacchi.

#### Campi di applicazione:

Applicabile per esterni ed interni, formulato per lisciare supporti trattati con Rasa t360 e qualsiasi altro tipo di superficie. La natura chimica del prodotto garantisce una buona azione ancorante a qualsiasi tipo di supporto: intonaci a calce e cemento, anche se verniciati, rivestimenti plastici consistenti e ben ancorati. Non applicare su superfici irregolari superiori a 5 mm e su superfici inconsistenti.

#### Applicazione:

Stendere una prima mano dell'impasto con spatola in acciaio inox, mantenendo uno spessore uniforme su tutta la superficie; attendere da 1 a 3 ore per l'applicazione di un secondo strato, lasciando la superficie sempre con frattazzo inox, fino a ottenere una superficie liscia a effetto spatolato, pronta a ricevere anche varie finiture colorate. Il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive alla applicazione.

#### Preparazione del supporto:

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Su vecchie pitture o supporti friabili applicare una mano di Murafix plus (primer consolidante) avendo cura di saturare bene la superficie.

#### Preparazione del prodotto:

Impastare con 6,5-7 l di acqua pulita ogni 20 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri; lasciare riposare l'impasto per ~ 5 minuti prima della posa in opera e non usare malte preparate a distanza di ore. Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione e accertarsi dell'assoluta assenza di grumi nell'impasto.

MISCELAZIONE	6,5-7 ℓ di acqua ogni 20 kg di prodotto
CONSUMO	~ 1-1,3 kg/m <sup>2</sup> in due mani
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -20 a +70° C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	85 micron
PH	12
FORMATO	sacchi da 20 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento-resine
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	5 ÷ 7 gg
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A" incombustibile
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	12 ore
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ	14 ÷ 16
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	< 0,1
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto. non applicare su supporti gelati o bagnati. non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**