



linea Malte, intonaci e rasanti

Rasamur

Rasante premiscelato in polvere.

Cod: 0117

Colore: grigio o bianco

Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica o spugna

Formato confezione: sacchi da 25 kg

Rasante cementizio in polvere a base di inerti selezionati, leganti idraulici e additivi specifici, con finitura medio-fine per spessori da 1 a 3 mm, formulato per rasare superfici leggermente irregolari. Applicabile su pitture, plastici, etc. (no su supporti rivestiti con silossanici). Particolarmente indicato per raccordare superfici che presentino varie riprese, conferendo uniformità al supporto e preparandolo a ricevere finiture colorate (previo utilizzo di apposito primer), pitture o rivestimenti (intonaci e pitture ai silicati, ai silossani ed acrilici). È dotato di un'ottima resistenza alle sollecitazioni e alle intemperie.

Campi di applicazione:

Applicabile per esterni ed interni, idoneo per rasare supporti in calcestruzzo, laterizi, intonaci cementizi e blocchi in cemento. La natura chimica del prodotto garantisce una buona azione ancorante a qualsiasi tipo di supporto come intonaci a calce e cemento, applicabile anche su rivestimenti plastici consistenti e ben ancorati. Non applicare su superfici irregolari superiori a 5 mm e su superfici inconsistenti.

Applicazione:

Stendere una prima mano dell'impasto con spatola in acciaio inox, con spessore uniforme su tutta la superficie, annegando la rete in fibra di vetro antialcali, schiacciandola sempre con spatola in acciaio inox sulla rasatura ancora fresca, fare attenzione di sormontare la rete nelle giunzioni per almeno 5 cm. Applicare la seconda mano di Rasamur, ad essiccazione avvenuta del primo strato, fino a coprire totalmente la rete, ottenendo così la superficie pronta a ricevere le varie finiture colorate. Il prodotto è sensibile al gelo ed alla pioggia nelle 48 ore successive alla applicazione.

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere ben stagionati, privi di polvere o impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il supporto abbia un'ottima stagionatura. I supporti in gesso o premiscelati devono essere asciutti e trattati con Murafix plus (primer consolidante). Per l'applicazione su supporti non omogenei e ove si presentino delle fessurazioni, è opportuno annegare una rete in fibra di vetro anti alcali (Etag 004) tra il primo e il secondo strato di Rasamur.

Preparazione del prodotto:

Miscelare 7 - 8 ℓ di acqua pulita per ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 minuti con miscelatore a basso numero di giri; lasciare riposare l'impasto per ~ 5 minuti prima della posa in opera; non usare malte preparate a distanza di ore. Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione e accertarsi dell'assoluta assenza di grumi nell'impasto.

MISCELAZIONE	7 - 8 ℓ di acqua su sacco da 25 kg
CONSUMO	~ 3 - 4 kg/m ² in due mani
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -15 a +80° C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	0,1 - 1,2 mm
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,5 - 1,6 kg/dm ³
PH	12
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento-resine
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA	7-8 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	2 - 4 ore
ADERENZA A SUPPORTO	≥ 0,8 N/mm ²
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ	14-16
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	< 0,1
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.