



linea Rivestimenti e decorazione

Silosan primer colorato

Fissativo consolidante ai silossani

Cod: 115P

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo

Formato confezione: secchi da 5, 7 e 13 l

Specifico per il trattamento prima dell'applicazione di Silosan pittura o Silosan intonaco. È un fissativo idrofobizzante a base di resine acril-silossaniche e pigmenti in emulsione acquosa, utile per egualizzare gli assorbenti, contribuisce a consolidare la superficie del supporto minerale. Grazie all'alta capacità di penetrazione, consolida in profondità l'intonaco, senza alterarne la permeabilità al vapore acqueo.

Campi di applicazione:

Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento e sistemi di isolamento termico a "cappotto".

Applicazione:

Si applica a rullo, pennello o a spruzzo in unica mano.

Preparazione del supporto:

Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura ogni efflorescenza o traccia di sporco. Eventuali vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti vanno effettuati con malte compatibili (premiscelati, calce, cemento). Evitare l'applicazione in presenza di eccessiva condensa o sotto l'azione diretta dei raggi del sole.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	a pennello o rullo diluire con acqua al 15-20%
CONSUMO	~ 0,2 l/m ² per mano diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +40 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,45 - 0,05 kg/ℓ
PH	9,5
FORMATO	secchi da 5, 7 e 13 ℓ
PALLET	44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	30%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa
ESSICCAZIONE AL TATTO	30-40 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	18.000 ± 1.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	12 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036	0,024 m
PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083	0,036 kg/m ² · ½h

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.