



linea Idropittura

Terra antica di Sicilia

Idropittura murale semicoprente

Cod: 09311

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: pennello e spatola doppia lama

Formato confezione: secchi da 2,5 kg

Terra antica di Sicilia è la prestigiosa e innovativa decorazione che ripropone il fascino e la straordinaria bellezza dei colori di Sicilia. Caratterizzata da semplice e rapida applicazione, conferisce alle pareti degli edifici un tono sontuoso e unico. Consente inoltre di effettuare liberamente ritocchi successivi alla prima applicazione.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, pareti rasate a stucco.

Applicazione:

La caratteristica semitrasparenza di Terra antica di Sicilia fa sì che il metodo di applicazione e il numero di mani determinino risultati tonali differenti anche partendo dalla stessa tinta. L'uso è semplice e veloce: applicare a pennello a tratti incrociati, a piacimento, su una superficie di 1-2 m². Dopo circa 3-10 minuti passare con la spatola in plastica, o con tampone di spugna dura, sulle zone di accumulo. Si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Preparazione del supporto:

Stuccare eventuali imperfezioni con Murastuk Muracel ed eliminare tutte le impurità di polvere applicando una mano di fissativo Murafix Muracel, uniformemente su tutta la superficie da trattare. A essiccazione avvenuta, applicare almeno una mano di idropittura lavabile opaca, tipo Gold o Paradise Muracel, e dopo avvenuta essiccazione del fondo, passate circa 24 ore, procedere all'applicazione di Terra antica di Sicilia.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 90 - 100 g/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	pastoso
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 0,95 kg/ℓ
PH	7,64
FORMATO	secchi da 2,5 kg
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione vinilversatato
ESSICCAZIONE AL TATTO	3-4 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	20-25 gg.
LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560	> 5.000
PRESA DI SPORCO MV AT 008	bassa
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	satinato
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	< 50 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	5.000 ± 2.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	50 - 60 minuti

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari, marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.