



linea Rivestimenti e decorazione

## Town

Pittura acrilica al quarzo idrorepellente per interni ed esterni

**Cod:** 056 bianco / 058 colorato

**Colore:** bianco e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 5 e 14 ℓ

Rivestimento idrorepellente a base di emulsione stirolo acrilica, pigmenti solidi alla luce, polveri di quarzo. È un prodotto elastico, dotato di ottima resistenza meccanica, notevole copertura e idrorepellenza.

**Campi di applicazione:**

Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento e gesso.

**Applicazione:**

Si applica a rullo in due mani, con intervallo di circa 6-8 ore l'una dall'altra, previa applicazione di Murafix.

**Preparazione del supporto:**

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, e privi di polvere e impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel fissativo isolante all'acqua, per aumentare l'aderenza, eliminare lo sfarinamento e ridurre il consumo. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera andranno asportate. la prima mano di Town va data un po' più diluita delle successive per favorire l'imregnazione del supporto.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino a ottenere colore e consistenza uniformi.

<b>MISCELAZIONE</b>	a pennello diluire con acqua al 20-25% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
<b>CONSUMO</b>	~ 0,4-0,5 l/m <sup>2</sup> in due mani diluito con acqua
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +30 °C
<b>NATURA</b>	liquido
<b>PESO SPECIFICO UNI 8910</b>	~ 1,63 kg/l
<b>PH</b>	7,46
<b>FORMATO</b>	secchi da 5 e 14 l
<b>PALLET</b>	44 secchi da 14 l – 60 secchi da 5 l
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01</b>	70,59%
<b>TIPO DI LEGANTE CHIMICO</b>	emulsione stirolo-acrilica
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	30-40 minuti
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	24 ore
<b>LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560</b>	> 5.000
<b>PRESA DI SPORCO MV AT 008</b>	1,19
<b>ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305</b>	opaco
<b>CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE</b>	30 g/l di COV max.
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	classe "A1" incombustibile
<b>VISCOSITÀ DI BROOKFIELD</b>	11500 ± 1.000 cP
<b>TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA</b>	6 - 8 ore
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**