

linea **Impermeabilizzanti**

Town Epoxy

Pittura epossidica

Cod: 059E**Colore:** bianco e tinte Muracel**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo**Formato confezione:** secchi da 3 + 1kg

È una vernice a base di resine epossidiche a due componenti, caratterizzata da una notevole resistenza meccanica, chimica e da una buona resistenza all'usura, il prodotto è antiscivolo ideale per pavimentazioni. Il film di vernice ha alta resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua marina, agli idrocarburi alifatici, agli oli lubrificanti, agli acidi diluiti.

Campi di applicazione:

Ideale per proteggere pavimentazioni e zoccolature di laboratori, industrie, officine meccaniche, zone di lavaggio, zone di carico e scarico merci, pavimentazioni in calcestruzzo di locali adibiti a lavorazioni con sostanze aggressive, serbatoi in calcestruzzo adibiti al contenimento di acqua, etc.

Applicazione:

Lasciare trascorrere almeno 12 ore tra l'applicazione della mano di Primer e la prima mano di vernice (o almeno che la mano di fondo non sia più appiccicoso al tatto) ed almeno 24 ore tra le varie mani di vernice stessa. Se si superassero i tempi indicati, è necessario carteggiare e quindi spolverare prima di proseguire con la mano successiva. Evitare ogni contatto con acqua, anche sotto forma di umidità, durante la fase di applicazione. Applicare con temperature comprese tra +10°C e +35°C. Non applicare su superfici assolate, umide, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione.

Preparazione del supporto:

Assicurarsi che il supporto sia ben stagionato (4 - 6 settimane), asciutto, spolverato e privo d'impurità di qualsiasi tipo. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Primer 12 ore prima.

Preparazione del prodotto:

È importante che la miscelazione sia molto omogenea. Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente con un mescolatore meccanico a basso numeri di giri, fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO *	200 ± 250 g/m ² per mano
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +10 a +35 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25 a +80°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~1,35kg/ℓ
FORMATO	secchi da 3 + 1kg
VITA DI STOCCAGGIO	6 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resina epossidica
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
ASSORBIMENTO CAPILLARE EN 1062-3	0,008kg/m ² *h 0,5
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	lucido
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	24 ore
TEMPO DI LAVORABILITÀ EN 1015-9	2 - 3 ore
ADESIONE PER TRAZIONE DIRETTA - PULLOFF EN 1062-3	3,0 Mpa

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come indicato in questa scheda.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura dei pigmenti, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 - 48 ore successive l'applicazione.

*il consumo può variare in base alle caratteristiche del supporto e dal sistema di applicazione adottato.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.